

面胶物理机械性能应该符合下表规定

项 目		指 标
拉伸强度/MPa		≥ 18
拉断伸长率/%		≥ 300
拉断永久变形/%		≤ 25
邵尔 A 型硬度/HA	传动滚筒	60~70
	改向滚筒	50~60
磨耗量/mm ³	传动滚筒	≤ 90
	改向滚筒	≤ 100
抗老化性能(在 70 °C×168 h 老化后)	拉伸强度变化率/%	-25~+25
	拉断伸长率变化率/%	

底胶物理机械性能应该符合下表规定

项 目	指 标
拉伸强度/MPa	≥ 30
拉断伸长率/%	≥ 300
底胶与金属粘合强度/MPa	≥ 4.0
热处理后底胶与金属粘合强度/MPa (热处理采用热空气法,温度为 145 °C±2 °C,时间 150 min)	≥ 3.2